(45)発行日 平成10年(1998)7月2日

(12)特許公報(B2

(二)特許去馬

第2771737号 (24)登録日 平成10年(1998)4月17日

(51)Int. C1.* G 0 2 B 1/9 6/10 概定語の C 0 2 B 01/9 6/14 C

請求項の数 1

(43)公园日 (22)出版日 (65)全別番号 /二三三元 拉克 新兴起次日 **邓城7年(1995)8月2日** 平成6年(1994)1月28日 特別平6-18726 特別年4-173955 平成4年(1992)7月1日 (72) 免明者

(72)免明告 (73)特許接貨 000004226 三田 路里 竹内 識別 東京都千代田区内華町一丁目1番6号 日本 **東京都新宿区西新宿三丁目19卷2号** 日本電信電話採式会社 超信载路株式会社内

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日本 难信证括法式会社内

(72) 発明者 中山中

(74)代理人 東京都千代田区内幸町一丁目145号 日本 宽信笔話採式会社内

弁理士 光石 佐郎

有品 既治

環共画に従く

(54)【発明の名称】コア拡大光ファイバの作製方法

(特許對宋の問題)

段として然処理することを特徴とするコア拡大光ファイ 500℃~1700℃とし、炉周粉で900℃以下の温 い。大気中で、光ファイバの炉中心付近の最高組度を1 たドーピング剤が加熱拡散されてなるコア拡大光ファイ 《『海水明1】 光ファイバのコア形成のために添加され 八の作製方法において、加熱年段として小型電気炉を用

[1000] (発明の辞組な説明)

技や光路配と光ファイスとの技技はご用いられるコア技 れる光ファイバにより作製され、其色光ファイバ間の接 大地ファイバの作製方法に関するものである。 【産素上の利用分野】本発明は、光伝送路として使用さ

沿路セギなり、コア内のドーアング解が熱抗数する過度 形成のために添加されたドーピング剤を径方向に拡散さ のコア拡大光ファイバの作製方法としては次の3つがあ で光ファイバを加熱することによりおこなわれる。従来 モード・フィールド径を拡大させた光ファイバである。 せることにより、その拡大したコアを伝わする光信号の 【0003】コア拉大光ファイバの作数は光ファイバが 【従来の技術】コア拡大光ファイバは光ファイバのコア

10 1) 光ファイバを石英管に其空封入して、電気炉で加熱 する方法

- 3) 大気中での放電加熱法 2) マイクロ・バーナを用いて大気中で加熱する方法
- 講演論文集Cー457の論文「光ファイバ堤込型デバイ 【0004】昭和63年配子情報通信学会春季全国大会

いた。上記論文によれば、コア拡大のための熱処理条件 の典型例としては1300℃で5時間の加熱が必要であ ため、長い熱処理時間を必要とする、等の欠点を有して ある。加熱温度が1400℃程度までしか加えられない 使用時には他の被反された光ファイバに接続する必要が 光ファイバを短尺で切断し被頂を除去するため、実際の 除去し、石英智に真空封入した後に加熱処理していたた 文「光ファイバ埋込型デバイス用スポットサイズ変換フ め、真空封入という前処理が必要である。加熱処理的に アイバの試作」(白石、相沢、川上)とにあるように、 子情報通信学会春季全国大会講演論文集C-451の論 1) の方法では3 0 ca程度の長さの光ファイバの被覆を スの一構成法」(川上、白石、相沢)と、1989年電

範囲はバーナを光ファイバの長さ方向に振ってもあまり なだらかさに欠けていることが解る。また、コア拡大の **光ファイバ長さ方向の分布を示しているが、対称性及び** 殺されたFlg.2である。周図はモード・フィールド径の **즪の加熱時間依存性を示しているが、モード・フィール** され、広い範囲の拡大は困難であった。図5に上記論文 さ方向の拡大コアの径分布が滑らかでない等の欠点を有 拡大されていない。 に記載されたFig.1を示す。同図はモード・フィールド していた。また、コア拡大範囲が炎の大きさにより制限 り、得られるコア径の再現性に乏しく、光ファイバの長 炎のゆらぎと経時変化を止めることは本質的に困難であ 間は大幅に短縮されるが、加熱手段がパーナであるため AFUSA, H.HORIGUCHI,AND J.NODA にあるように、加熱時 巻21号 (1991年)の頁1968~1969の論 ド淫がばらついている様子が解る。図6は上記論文に記 LOSS AND INEXPENSIVE PHOTONIC COMPONENTS" BY H.HAN X"THERMALL-DIFFUSED EXPANDED CORE FIBRES FOR LOW-【0005】2)の方法はエレクトロニクスレター27

の理由により3)の方法の適用例は異種光ファイバの接 **度は0.1㎜以下を必要とし実用上問題であった。これら** 拡大面を切断し光部品を接続する場合は切断面の位置精 たままのコア拡大の上限が制限されていた。また、コア 続のみであり、適用範囲が制限されていた。 方向の変化が急激となるため、光伝送損失の増加を抑え 皿以下と2)の方法よりも更に狭く、拡大コア径の長さ 再現性は2)の方法よりも優れるものの、加熱範囲が 1 S AND ERBIUM-DOPED FIBRE BY H.Y.TAM にあるように、 の論文" SIAPLE FUSION SPLICING TECHNIQUE FOR REDUC -27告17号(1991年)の頁1597~1599 INGSPLICING LOSS BETWEEN STANDARD SINGLENODE FIBRE 【0006】また、3)の方法はエレクトロニクスレタ

なように、従来のコア拡大光ファイバ作製技術では大気 中で雄気炉による熱処理は困難であった。 【乗明が解決しようとする課題】以上の状況より明らか

> ルミナ絶縁曹(炉心管)1に、白金箔3がくし伏に接続 かる小型電気炉は図7に示すように、両端が関ロし、 とで、光ファイバ4の延伸・設着を施している。 自金箔3を発熱体としてアルミナ絶縁曹1を加熱するこ 固定したものであり、自金箔3に両端から電流を流して り2が軸方向に設けられて、光ファイバ4を収容するア に堤楽した(特開平3-187937号公領参照)。 か **恥着などの加熱を加す光ファイバ加工用小型電気炉を先** 【0008】一方、本兎明春らは、光ファイバの延伸・

に曲がりが生じ易く、再現住の観点より実用的でなく、 コア拡大光ファイバを作製することとしたが、炉外に載 出した部分の光ファイバの過度が上昇して光ファイバも 【0009】そこで、この小型電気炉を用いて大気中で

に、生産性及び再現性の良いコア拡大光ファイバの作製 であり、その目的は特性に優れ、適用範囲が広いと共 方法を提供することにある。 【0010】本発明は、かかる事情に鑑みなされたもの

[1100]

徴とする。 炉荷梢で900℃以下の過度として熱処理することを特 炉中心付近の最高温度を1500℃~1700℃とし、 手段として小型電気炉を用い、大気中で、光ファイパの されてなるコア拡大光ファイバの作方法において、加熱 のコア形成のために添加されたドーピング剤が加熱拡散 明に係るコア拡大光ファイバの作製方法は、光ファイバ (0012) [課題を解決するための手段] 前記目的を逸成する本泉

明する。 【実施例】以下、本発明の効果を示す好適な実施例を設

[0013] 寒瓶倒上

部の表面をアセトンで洗浄した。この後光ファイバ部を 加工用小型電気炉に挿入して、熱処理をおこなった。 径250μmの標準的な単一モード光ファイバとした。 折率差0.32%、ファイバ外径125 μm、UV被促外 いた光ファイバがGe0,をドープしてコアを形成した 熱処理前に5.5 mの長さで被覆を除去し、視光ファイバ 石英系単一モード光ファイパで、コア径7.3μm、比屈 **示す。まず、コア拡大光ファイバの作製手項を示す。用** 第1の実施例として、コア拡大処理用小型電気炉加熱に 2つの固定治具の間に固定し、その中央部を光ファイバ よるモード・フィールド径変化の加熱条件依存性の例を

からである。また、炉間構近傍の過度を900℃以下と でよりも低い場合には加熱に時間がかかり好ましくない 近傍の過度を900℃以下として行うこととした。ここ 最高過度を1500~1700℃とすると共に、炉両塩 となり蒸発し、好ましくないからであり、又、1500 0℃を超えて加熱した場合光ファイバの表面が脱点以上 で、最高温度を1500~1700℃とするのは170 【0014】この然処理は複光ファイバの炉中心付近の 2

8

特許2771737

好頃指での光ファイバの温度が900℃を超えないよう するのは、900℃を超えた場合光ファイバに曲がりが のための過度(1500~1700℃)に設定しても、 おいては炉芯雹を長くし、炉の中心温度をコア拡大処理 生じめく好ましくないからである。よって、本実施例に

"いセメント、16は熱処理する光ファイバを各々図示し 7. 18が各々入れられている。 光ファイバ16はこの 任意の兵さの光ファイバの任意の点でコア拡大処理がお 電気炉10に伸入されるため特に切断する必要はなく、 31917, 18を通して観方向よりコア拡火処理用小型 断熱材14には、上面に掘0.4mの尺さ方向の割り1 ..いる。また、アルミナ絶縁哲11及び発泡アルミナの 断熱材、15はアルミナ絶縁暫11を保持するための耐 抢稳官、12は合金階級抵抗体熱散、13は電流場子で の構造を示す図であって、周辺中、10はコア拡大処理 西側の電流端子の間隔は35㎜、1~は発泡アルミナの 川小型電気炉、11は内径2㎜,共さ50㎜のアルミナ 【0015】 图1は、用いたコア拡大処理用小型電気炉 8 5

入する電気炉加熱法と比較して処理時間が1/5程度に の国然時間依存住を示している。この加熱時の原因指で 短招きれていることになる。 ド選が2倍となる加熱時間は約55分で、従来の真空封 って中間に増加していることが料る。モード・フィール フィールド径ははちつき少なく、ほぼ1つの曲袋上にの 光ファイバの加熱過段は約800°Cであった。モード・ 1600℃加熱時の加熱中心部のモード・フィールド径 【0016】図2は、1.31μmLD光漿で設定した、

の長さ方向の分布を示す囚である。モード・フィールド ア往分布を得ることができる。 ことによりコア拡大範囲は拡大され、よりなだらかなコ では長さ50㎜の小型電気炉を用いたが、炉長を変える 値は対称のに、彼らかに分布していることが纠る。 ここ [0017] 図3はモード・フィールド径の光ファイバ

がない、熱処理時間が搭段に短縮化される毎の利点があ る必要がない、石灰質に光ファイバを真空封入する必要 に切断する必要がない。 彼便を必要以上の長さに除去す **7018] この平原及び結集から判るように、従来の 是封入する電気炉加熱法と比較し、光ファイバを短尺

ア紅大の範囲を安化させることができる毎の利点を有す アイパの長さ方向の分布が滑らかで対称性に優れる、コ られる拡大コア径の再現性に優れる、拡大コア径の光フ 【0019】また、マイクロバーナ加熱法と比較し、消

を広くなだらかにできるため、より大きくコアを拡大す 【0020】さらに、放電加熱法と比較しコア拡大範囲 たが可能となる、光部品技技等への適用範囲が制限 いいという利点を存する。

> 原囚となっていたが、本方法によりその欠点を克服し 去長さを抑えるために、全長が短くできる朔子構造を採 じない利点を有する。すなわち、同公根による光ファイ **辺度分布が外乱の影響を受け安定しないため、曲がりの** 用しているが、そのため炉外に腐出した部分の光ファイ 合と比較し、コア拡大処理中に光ファイバに曲がりが生 パの過度が上昇して光ファイパが軟化し、その部分での バ加工川小型電気炉では、加工する光ファイバの被復除 似に示す光ファイバ加工用小型電気炉を用いただけの場 【0021】また前述した特願平1-326087号公

[0022] 建粧函2

ア拡大光ファイバ作製の一実施例を説明する。 次に前述したコア拡大処理用小型電気炉10を用いたコ

は被囚が除去された光ファイバのコア拡大部、25は光 说、26は受光器、27はコア拡大処理用小型電気炉の 炉、21はコア拡大処理用小型電気炉の昇降装置、22 電源、28は期御装置を各々図示する。 a,22bはファイバ固定台、23は光ファイバ、24 作製袋はを示す。図中、10はコア拡大処理用小型電気 ア拡大処理用小型電気炉を用いた、コア拡大光ファイバ 【0023】閏4は半災施例を説明する閏であって、

せ、その過度においてコア拡大部24を設定時間加熱し た後、加熱を終了させ、コア拡大処理用小型電気炉20 を降下させて、処理を終了する。 鉱大処理用小型電気炉10の温度を設定温度まで上昇さ のコア拡大部24を挿入する。制御装置28によりコア 後、ファイバ固定台22a,22bに一定の張力で固定 のコアを拡大させたい部分の被覆を除去し、洗浄した する。次に、コア拡大処理小型電気炉10を昇降装置2 1により上昇させ、アルミナ絶疑悟の中央に光ファイバ 【0024】上記帯成において、先ず、光ファイバ23

必敗にはしない。 **理条件が確立されればこれらの光伝送の監視は必ずしも** と受光器26により伝送損失の変化を監視できるが、処 【0025】 加熱中は光ファイバに接続された光湖25

8 節をするだけであり、操作も含め特に熟練者を必要とは が消耗した場合に新しい電気炉との交換とそれに伴う脚 しない。 【0026】本装置の維持はコア拡大処理用小型電気炉

門的な熟練者を必要としたが、本方法によりこの問題を 必要とし、操作には手間と時間を要しただけでなく、専 熱装置は本体の他にファイバを真空封入する装置を別途 【0027】従来の光ファイバを真空封入する電気炉加

ខ いたが、本方法により装置が簡略化され、原価に製造で 作に熱鍵を要し、製置が複雑化し、高値なものとなって の流量を抗密に制御する必要があり、更にマイクロバー ナを光ファイバの長き方向に伝る必要があったため、操 【0028】従来のマイクロバーナ加熱装置は燃烧ガス

ţ

に優れる、コア拡大の範囲を変化させることができる、 コア径の光ファイバの長さ方向の分布が滑らかで対称性 化される、得られる拡大コア径の再現性に優れる、拡大 **知限されない年の利点がある。** る。装置としては、装置構成が単純になる、安価にな 嬰以上の長さに除去する必要がない、 石灰質に光ファイ り大気中で電気炉によるコア拡大処理が可能となるか

炉の概略図である。 【図1】第1の実施例で用いたコア拡大処理用小型電気 【図面の簡単な説明]

時間依存性を示すグラフである。 0℃加熱時の加熱中心部のモード・フィールド径の加熱 【図2】周実施例の1.3μmLD光環で測定した160

【図3】周実施例のモード・フィールド径の光ファイバ 30

範囲が制限されていたが、本方法により適用範囲が拡大 コア拡大光ファイバはコアの拡大範囲が狭いため、適用 【0029】また、従来の放電加熱装置により得られる

性の叙点より実用的でなかったが、本方法により、利現 コア拡大処理中に光ファイバに曲かりが生じ易く、再現 性の良いコア拡大処理ができるようになった。 る光ファイバ加工用小型電気炉を用いただけの装置は、

熱処理中に光ファイバに曲がりが生じない等の利点があ る、操作が簡単になる、維持が単純になる、適用範囲が バを真空封入する必要かない、 熱処理時間が格段に短縮 ら、光ファイバを短尺に切断する必要がない、被覆を必 【発明の効果】以上説明したように、本発明の方法によ


【0030】更に、特開平3-187937号公額によ

超級なの割り

2 1 コア拡大処理用小型電気炉の昇降装置 22a, 22b ファイバ固定台 光ファイス

24 光ファイバのコア拡大部 受光器

(25 5)



E

特許2771737

の長さ方向の分布を示すグラフである。

VE PHOTONIC COMPONENTS" BY B. HANAFUSA, M. HORIGUCH 用いたコア拡大光ファイバ作製装置の概略図である。 ED EXPANDED CORE FIBRES FOR LOW-LOSS AND INEXPENS 1年)の頁1968~1969の納文"THERNALL-DIFFUS 1,AND J.NODA のFig.1 を示す図である。 【図4】第2は実施例の、コア拡大処理用小型電気炉を 【図5】エレクトロニクスレター27巻21号(199

【図7】従来技術に係る光ファイバ加工用小型電気炉の 【図6】周編文のfig.2 を示す図である。

概略図である。 (符号の説明)

. 0 コア拡大処理用小型電気炉

1.1 アルミナ絶録管

合金簿模抵抗体热战

和政治子

超火セメント 発泡アルミナの断係材

アルミナ純緑色の割り 光レァイス

コア拡大処理用小型粒気炉の電液

28 超淘数置

Œ (µm) . 例火セノンマ ដ 늄 モードフィールド氏の元ファイバの 系と方用の分布回 Ġ センタからの位置 (mm) (B3) 0 Œ ō ドフィールド伍 (pm) 5 ŏ -5 -4 -3 -2 -1 0 | 2 3 4 5

● スキャンパーナ

センタロラの延星 (nvn)


(56)参考文獻

特期 平4-98202 (JP, A) 特別 平4-65326 (JP, A) 特別 平3-18797 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl.', DB名)

G028 6/10 G028 6/14

フロントスージの枕き



アルミナ的保管 *7711

[图7]

20

21 界局被雇

122b ファイバ団変数

[四6]

(**2**4)

光ファイバのコア以大川 24

6

3

特許2771737

特許2771737 .